

① 機種

No.	機種	床面積	間口	奥行	積雪強度	
1	FP-1814SD	2.45㎡ (0.74坪)	1,790mm	1,370mm	<ul style="list-style-type: none"> ・一般型: 1200N/㎡ ・多雪型: 3100N/㎡ ※安全のため、一般型は60cm以上、多雪型は100cm以上積もらないように雪降ろしをしてください。 	
2	FP-1814HD			1,790mm		
3	FP-1818SD	3.20㎡ (0.97坪)		1,790mm		
4	FP-1818HD					
5	FP-2214SD	3.03㎡ (0.92坪)	2,210mm	1,370mm		
6	FP-2214HD					
7	FP-2218SD	3.96㎡ (1.20坪)		1,790mm		
8	FP-2218HD					
9	FP-2222SD	4.88㎡ (1.48坪)		2,210mm		
10	FP-2222HD					
11	FP-2614SD	3.60㎡ (1.09坪)		2,630mm		1,370mm
12	FP-2614HD					
13	FP-2618SD	4.71㎡ (1.43坪)	1,790mm			
14	FP-2618HD					
15	FP-2622SD	5.81㎡ (1.76坪)	2,210mm			
16	FP-2622HD					
17	FP-2626SD	6.92㎡ (2.10坪)	2,630mm			
18	FP-2626HD					
19	FP-3618HD	6.41㎡ (1.94坪)	3,580mm			1,790mm
20	FP-3622HD	7.91㎡ (2.40坪)				2,210mm
21	FP-3626HD	9.42㎡ (2.85坪)		2,630mm		
22	FP-4418HD	7.91㎡ (2.40坪)	4,420mm	1,790mm		
23	FP-4422HD	9.77㎡ (2.96坪)		2,210mm		
24	FP-4426HD	11.62㎡ (3.52坪)		2,630mm		
25	FP-5218HD	9.42㎡ (2.85坪)	5,260mm	1,790mm		
26	FP-5222HD	11.62㎡ (3.52坪)		2,210mm		
27	FP-5226HD	13.83㎡ (4.19坪)		2,630mm		

② 主要部材仕様

品番	主要部材		材質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
①	土台取付板		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板	SGMH400 K27(JIS G 3323)	2.3
②	土台		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
③	根太		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	1.2
④	柱		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
⑤	床パネル		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0
⑥	桁前・桁後		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	1.0
⑦	妻板左右		〃	〃	0.7
⑧	● 梁中		〃	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	1.0
			溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0
			〃	SGH400 F12(JIS G 3302)	1.6
⑨	鼻隠し前後		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
⑩	屋根パネル		〃	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	0.5
⑪	母屋中	間口 1790,3580mm	溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0 <1.2>
		間口 2210,4420mm	〃	SGC<SGH>400 F12(JIS G 3302)	1.0 <2.3>
		間口 2630,5260mm	〃	SGC<SGH>400 F12(JIS G 3302)	1.2 <2.3>
⑫	壁パネル		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.6 [0.7]
⑬	内壁		発泡ポリプロピレン	-	26.0
⑭	カバー A		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.7
⑮	カバー B,C,T		〃	〃	0.5
⑯	回り縁取付板前後		〃	〃	1.0
⑰	回り縁取付板左右		〃	〃	1.2+1.0
⑱	天井		発泡ポリプロピレン	-	15.0
⑲	野縁		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.7
⑳	回り縁		〃	〃	0.7
㉑	● 梁中補強パネル		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0
㉒	● コーナー金具		〃	〃	1.2
㉓	● 火打ち		〃	〃	1.2
㉔	ドア枠		アルミニウム合金押し出し型材	-	-
㉕	ドア枠固定板上		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0+0.6
㉖	ドア枠固定板左右		〃	〃	1.2
㉗	ドア枠カバー左右		〃	〃	0.7
㉘	目板		アルミニウム合金押し出し型材	-	-
㉙	ドア	エッジ材	〃	-	-
		面材	アルミ樹脂複合パネル	-	3.0
㉚	棚板		電気亜鉛めっき鋼板	SECC E8(JIS G 3313)	0.6
㉛	アンカープレート		溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	2.3

※SZAC400(JIS G 3317)の指定建築材料認定番号:MSTL-0287


※SGMH400(JIS G 3323)の指定建築材料認定番号:MSTL-0065

●印の部材は間口3580mm以上の機種のみ使用

・〈 〉内は多雪型の機種用を示す。

・[]内はHタイプを示す。

③ 主要部材断面



④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表面処理・色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ネ ジ 板	一般構造用圧延鋼材(SS400)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
棚 フ ッ ク	冷間圧延鋼板	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn [4-C2]
ド ア ク ロ ー ザ ー	アルミニウム合金ダイカスト	シルバー
丁 番	アルミニウム合金・ステンレス(SUS304)	シルバー
レ バ ー ハ ン ド ル	アルミニウム合金ダイカスト	シルバー
	ステンレス(SUS304)	シルバー
鍵	黄銅板 (C2801)	ニッケルめっきEp-Cu/Ni5s
換 気 ガ ラ リ	AES樹脂	フランネルグレー(N3.3)
ボ ル ト キ ャ ッ プ	AES樹脂	ミストグレー(N7)
床 パ ッ キ ン テ ー プ	EPDM発泡体+PET(片面テープ)	黒
床 固 定 フ ッ ク	ABS樹脂	ミストグレー(N7)
土 台 キ ャ ッ プ A	ポリエチレン樹脂	
屋 根 パ ッ キ ン	ポリ塩化ビニル樹脂	
鍵 穴 パ ッ キ ン	スチレン系エラストマ樹脂	
エ ン ブ レ ム	ABS樹脂	クロームめっき
銘 板	AES樹脂	ミストグレー(N7)

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂または高性能ウレタン樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。

※内装部材(野縁、回り縁、カバー)の塗装色はエコベージュ(参考マンセル値 7.71YR 8.13/2.57)です。

塗装部品	膜厚		塗装色	マンセル番号
	屋外面	屋内面		
土 台	40 μ m以上	40 μ m以上	ミストグレー	N7
根 太	〃	〃		
柱	〃	〃		
床 パネル	〃	〃		
桁 前 ・ 桁 後	〃	〃		
妻 板 左 右	〃	〃		
梁 中	〃	〃		
鼻 隠 し 前 後	〃	〃		
屋 根 パネル	〃	〃		
母 屋 中	—	〃		
壁 パネル	40 μ m以上	〃		
梁 中 補 強 パネル	—	〃		
コ ー ナ ー 金 具	—	〃		
火 打 ち	—	〃		
棚 板	—	〃		
アンカープレート	40 μ m以上	—		

⑥ 耐久性

◎塗装面

(1)	硬さ試験	硬度Hの鉛筆引っかき試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2)	付着性試験	100/100碁盤目試験(JIS S 1031)に耐えること。
(3)	耐おもり 落下性試験	撃芯直径12.7mmに300mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験(JIS K 5600)に耐えること。
(4)	耐塩水性試験	約20°Cの3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS S 1031)に耐えること。
(5)	耐食性試験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6)	耐候性試験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。 または、キセノンランプ法による促進暴露試験(JIS K 5600)で300時間の照射に耐えること。

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料(不燃材料認定番号NM-4113-3およびNM-5380-1)です。