


① 機種		(BL認定番号 BLBS012126)			
No.	機種	間口 (柱ピッチ)	奥行 (屋根寸法)	収納台数	積雪強度
1	BT-24	2400mm	2,035mm	6台	1200N/㎡ ※安全のため、60cm以上、 積もらないように雪降ろしをしてください。
2	BT-28	2800mm		7台	
3	BT-24L-2	4800mm		12台	
4	BT-28L-2	5600mm		14台	
5	BT-24L	N×2400mm		N×6台	
6	BT-28L	N×2800mm		N×7台	

(N:連続数)

② 主要部材仕様				
品番	主 要 部 材	材質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
①	プ レ ー ト	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	2.3
②	柱	一般構造用角形鋼管	STKR400 F12(JIS G 3466)	2.3
③	梁	〃	STKR400 PZ(JIS G 3466)	2.3
④	母 屋	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	1.6
⑤	母屋取付板	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAH400 Y10(JIS G 3317)	2.3
⑥	屋根パネル	〃	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.5
⑦	軒 と い	〃	〃	0.7
⑧	妻 板	〃	〃	0.7
⑨	鼻 隠 し 前	〃	〃	0.7
⑩	雨 と い	ASA樹脂	—	1.0


③ 主要部材断面

①




プレート t=2.3

②




柱 t=2.3

③




梁 t=2.3

④




母屋 t=1.6

⑤




母屋取付板 A
t=2.3

⑥




屋根パネル t=0.5

⑦




軒とい t=0.6

⑧



妻板 t=0.7

⑨



鼻隠し前 t=0.7

⑩



雨とい t=1.0

④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表面処理・色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材 (SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ナ ッ ト		電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
ボ ル ト キ ャ ッ プ	AES樹脂	シャドーグレー(N5.25)
妻 板 キ ャ ッ プ		シャドーグレー(N5.25)
梁 キ ャ ッ プ		ミストグレー(N7)

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。

塗装部品	膜厚		塗装色	マンセル番号
	屋外面	屋内面		
プ レ ー ト	40 μ m以上	—	ミストグレー	N7
柱	〃	—		
梁	〃	—		
母 屋	〃	—		
母 屋 取 付 板	〃	—		
屋 根 パ ネ ル	〃	—		
妻板・鼻隠し前・軒とい	〃	—	シャドーグレー	N5.25

⑥ 耐久性

(1)	硬 さ 試 験	硬度Hの鉛筆引っかかり試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2)	付 着 性 試 験	100/100基盤目試験(JIS S 1031)に耐えること。
(3)	耐 お も り 落 下 性 試 験	撃芯直径12.7mmに300mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験 (JIS K 5600)に耐えること。
(4)	耐 塩 水 性 試 験	約20℃の3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS S 1031)に耐えること。
(5)	耐 食 性 試 験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6)	耐 候 性 試 験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。 または、キセノンランプ法による促進暴露試験(JIS K 5600)で300時間の照射に耐えること。

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料(不燃材料認定番号NM-4113-2およびNM-5380)です。