● 機種

(BL認定番号 BLBS012126)

No.	機種	間口 (柱ピッチ)	奥行 (屋根寸法)	収納台数	積雪強度
1	BP-24U (F) •24P (F) BP-24SU • 24SP	2400mm		6台	
	BP-28U (F) •28P (F) BP-28SU • 28SP	2800mm		7台	
3	BP-24U (F) L-2•24P (F) L-2 BP-24SUL-2 • 24SPL-2	4800mm	2,020mm	12台	▪一般型:900N/㎡ ▪多雪型:3100N/㎡
	BP-28U (F) L-2•28P (F) L-2 BP-28SUL-2 • 28SPL-2	5600mm	2,02011111	14台	※安全のため、一般型は45cm以上、 多雪型は100cm以上積もらないように 雪降ろしをしてください。
	BP-24U (F) L•24P (F) L BP-24SUL • 24SPL	N × 2400mm		N×6台	
	BP-28U (F) L•28P (F) L BP-28SUL • 28SPL	N × 2800mm		N×7台	


(N:連続数)

2 主要部材仕様

品番	主要部材	材質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
1	ベースプレート (プレート方式のみ)	一般構造用圧延鋼材	SS400(JIS G 3101)	12.0
2	柱・梁	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 Y12(JIS G 3444)	4.2
3	母屋(一般型)	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	1.6
3	母屋(多雪型)	"	<i>''</i>	2.3
4	母屋取付金具	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAH400 Y10(JIS G 3317)	2.3
⑤	屋根パネル	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 または溶融亜鉛めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317) またはSGC400 F12(JIS G 3302)	0.5
6	妻 板	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
7	鼻 隠 し 前	"	"	0.7
8	軒 と い	"	<i>II</i>	0.7
9	雨とい	ASA樹脂	_	1.0
10	○ 多雪柱	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 PZ(JIS G 3444)	2.3
11)	○ 妻板固定金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0
12	○ 軒とい用スロープ	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	1.0

〇印の部材は多雪型のみ使用

❸ 主要部材断面



母 その他の部品仕様

部	品	名	材 質	表面処理・色		
ボ	ル	۲	冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]		
ナ	ツ	۲		電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート		
ボル	トキャ	ップ		シャドーグレー(N5.25) フラン	フランネルグ	
妻 板	キャ	ップ	AES樹脂またはASA樹脂	プイドーグレー(N3.23)	レー	
梁	ト ヤ '	ップ		ミストグレ―(N7)	(N3.3)	

母 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。

↓ 塗装部品	膜厚					
至衣叩叫	屋外面	屋内面	堂表巴(マンセル番号)			
ベースプレート	40 μ m以上	_	ミストグレー (N7)			
柱・梁	"	_				
母 屋	"	_	ミストグレー	 フランネルグ		
母屋取付金具	"	_	(N7)	レー		
屋根パネル	"	_		(N3.3半艶)		
妻板・鼻隠し前・軒とい	"	_	シャドーグレー(N5.25)			
多 雪 柱	"	_				
妻 板 固 定 金 具	"	_	ミストグレー (N7)			
軒とい用スロープ	"	_	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			

6 耐久性

	項		目	試験内容	試験規格
(1)	耐	食	性	5%塩水を噴霧する耐塩水噴霧性試験に500時間耐えること。	JIS K 5600-7-1
(2)	耐	塩 水	性	3%塩水に浸す浸せき法による耐液体性試験に96時間耐えること。	JIS K 5600-6-1
(3)	耐	衝撃	性	500mmの高さから500gのおもりを落とすデュポン式による耐おもり落下性試験に耐えること。	JIS K 5600-5-3
(4)	鉛	筆 硬	度	硬度Hの鉛筆法による引っかき硬度試験に耐えること。	JIS K 5600-5-4
(5)	付	着	性	1mm間隔のクロスカット法による付着性試験に耐えること。	JIS K 5600-5-6
(6)	耐	候	性	サイクルAのキセノンランプ法による促進耐候性試験に360時間耐えること。	JIS K 5600-7-7

7 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料(不燃材料認定番号NM-4113-3およびNM-5380-2)です。